

INFORMACJA TECHNICZNA

**PRODUKT PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE
DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO**

Podkład Akrylowy 5:1

PRODUKTY

Podkład Akrylowy 5:1 – Podkład wypełniający.
Utwardzacz 1:5 do Podkładu Akrylowego.
Rozcieńczalnik do systemów akrylowych.

OPIS PRODUKTU

2-komponentowy podkład akrylowy o dobrych właściwościach wypełniających. Przeznaczony do napraw samochodowych.

LOTNE ZWIĄZKI ORGANICZNE

VOC dla mieszanki = 534 [g/l]

Produkt ten spełnia wymagania dyrektywy Unii Europejskiej (2004/42/EC), która dla tej kategorii produktów (B/3) przewiduje wartość VOC na poziomie 540 g/l.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podkłady akrylowe można aplikować bezpośrednio na:



- ✓ Stal i aluminium po zmatowaniu i odtłuszczeniu.
- ✓ Przeszlifowane laminaty poliestrowo-szklane (GFK/GRP).
- ✓ Szpachlówki poliestrowe.
- ✓ Podkłady epoksydowe.
- ✓ Podkłady reaktywne.
- ✓ Stare powłoki w dobrym stanie po zmatowaniu i odtłuszczeniu.

Dobre przygotowanie powierzchni jest konieczne do osiągnięcia najlepszych rezultatów naprawy. Polecamy papier ścierny o następującej gradacji:
Szlifowanie ręczne (na sucho lub na mokro): P280÷P320 (GRP P400).
Szlifowanie maszynowe (na sucho): P180÷P220.

PROCES APLIKACJI

Sporządzono dla:
s.c. DARPEX Piotr, Robert, Dariusz Szymczak
ul. Rynkowa 12, 62-081 Przeźmierowo
tel./fax 61 814 21 13
sklep@darpex.pl, www.darpex.pl

	<p>Zastosowanie Do napraw samochodowych. Jako podkład wypełniający.</p>						
	<p>Proporcje mieszania wg objętości</p> <table data-bbox="336 477 815 595"> <tr> <td>Podkład</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Utwardzacz</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Rozcieńczalnik</td> <td>25÷30%</td> </tr> </table> <p>Wymieszać dokładnie aż do uzyskania jednolitej konsystencji.</p>	Podkład	5	Utwardzacz	1	Rozcieńczalnik	25÷30%
Podkład	5						
Utwardzacz	1						
Rozcieńczalnik	25÷30%						
	<p>Lepkość natryskowa 30÷50 sekund w 20°C.</p>						
	<p>Czas życia mieszanki około 1 h w 20°C.</p>						
	<p>Liczba warstw 2÷3 warstwy. Parametry pistoletu Dysza: 1,6÷2,0 mm . Ciśnienie: Według zaleceń producenta sprzętu, zwykle 2÷4 bar.</p>						
	<p>Czas odparowania</p> <p>Pomiędzy warstwami: około 5 minut Przed wygrzewaniem: około 10 minut</p> <p>Czas odparowania zależy od temperatury i grubości warstwy.</p>						
	<p>Czas utwardzania dla grubości 200 µm około 3-4 godziny w 20°C. około 25 minut w 60°C.</p> <p>Temperatura poniżej 20°C znacznie wydłuża czas utwardzania.</p>						
	<p>Suszenie promiennikiem IR</p> <p>15÷20 minut fal krótkich dla grubości 150÷250 µm.</p>						

	Czas suszenia może się zmienić w zależności od rodzaju promiennika.
	Szlifowanie na sucho Szlifowanie maszynowe: P360÷P500. Szlifowanie ręczne: P280÷P320.
	Szlifowanie na mokro Szlifowanie ręczne: P800÷P1000.

DALSZE PRACE

Na 2-komponentowe podkłady akrylowe można bezpośrednio aplikować:

- ✓ 2-komponentowe lakiery nawierzchniowe.
- ✓ 1-komponentowe lakiery bazowe.

UWAGI OGÓLNE

- ✓ Nie przekraczać zalecanych ilości utwardzacza!
- ✓ Najlepsze rezultaty osiągnie się lakierując w temperaturze pokojowej. Temperatura otoczenia i temperatura produktu aplikowanego powinny być zbliżone.
- ✓ Podczas pracy z produktami 2-komponentowymi zaleca się używać sprzętu ochrony osobistej. Chronić oczy i drogi oddechowe.
- ✓ Pomieszczenia powinny być dobrze wentylowane.
- ✓ Narzędzia powinny być myte bezpośrednio po aplikacji.

Uwaga: W celu zachowania bezpieczeństwa należy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w karcie MSDS produktu

MAGAZYNOWANIE

Składniki produktu należy przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w pomieszczeniach suchych i chłodnych, z dala od źródeł ognia. Nie narażać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Sporządzono dla:
s.c. DARPEX Piotr, Robert, Dariusz Szymczak
ul. Rynkowa 12, 62-081 Przeźmierowo
tel./fax 61 814 21 13
sklep@darpex.pl, www.darpex.pl

Uwaga:

1. *Zamykać pojemniki natychmiast po użyciu produktu.*
2. *Chronić utwardzacz przed mrozem i wilgocią!*

OKRES GWARANCJI

Podkład Akrylowy 5:1 – 12 miesięcy od daty produkcji.

Utwardzacz 1:5 do Podkładu Akrylowego – 12 miesięcy od daty produkcji.

Wszystkie informacje opierają się na skrupulatnych badaniach laboratoryjnych i długoletnim doświadczeniu producenta produktu. Ugruntowana pozycja na rynku nie zwalnia producenta z ciągłej kontroli jakości produktów. Jednak producent nie ponosi odpowiedzialności za końcowe efekty przy niewłaściwym przechowywaniu lub użytkowaniu wyrobów oraz za pracę niezgodną ze sztuką dobrego rzemiosła.