

INFORMACJA TECHNICZNA

PRODUKT PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE
DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO

ANTYKOROZYJNY PODKŁAD EPOKSYDOWY DARPEX PLATINUM LINE

OPIS PRODUKTU

Jednokomponentowy produkt przeznaczony do przygotowania powierzchni do pokrycia lakierem nawierzchniowym. Posiada bardzo dobre właściwości antykorozyjne i zapewnia skuteczną izolację przed wilgocią. Idealnie nadaje się do napraw miejscowych, może być przemaalowywany systemami wodnymi i rozcieńczalnikowymi. Podkład można nakładać bezpośrednio na stal, stal ocynkowaną, stal nierdzewną, aluminium oraz stare powłoki lakiernicze. Może być stosowany w systemie „mokro na mokro”.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

- Baza: żywica epoksydowa
- Pojemność: 400 ml.
- Kolor: szary
- Gęstość: 0,802 g/cm³
- Czas utwardzania: 10 – 15 min/20⁰C

ZAWARTOŚĆ CZĘŚCI LOTNYCH

VOC = 679,1 [g/l]

Produkt ten spełnia wymogi dyrektywy Unii Europejskiej (2004/42/WE), która dla tej kategorii produktów (kat B/5) podaje wartość graniczną udziału części lotnych na poziomie 840 [g/l] produktu gotowego do użytku.

Sporządzono dla:
s.c. DARPEX Piotr, Robert, Dariusz Szymczak
ul. Rynkowa 12, 62-081 Przeźmierowo
tel./fax 61 814 21 13
sklep@darpex.pl, www.darpex.pl

STOSOWANIE

- Powierzchnie należy przeszlifować, odtłuścić, oczyścić i osuszyć.
- Przed zastosowaniem puszkę należy wstrząsnąć przez ok. 2 minuty i wypróbować spray na kartonie.
- Na przygotowaną powierzchnię nałożyć 2 - 3 warstwy produktu.
- Zaleca się po zakończeniu aplikacji ustawić aerozol zaworem dół i nacisnąć przycisk uwalniający zawartość na ok. 5 sekund – usprawni to ponowne użycie produktu oraz zachowanie jego dotychczasowych właściwości jak i uchroni dyszę przed ewentualnym zapchaniem.

Uwaga: w celu bezpieczeństwa należy zawsze postępować zgodnie z danymi zawartymi w Karcie Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej dla danego wyrobu.

PRZECHOWYWANIE

Produkt należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, chłodnych i wentylowanych, z dala od źródeł ognia, ciepła i promieni słonecznych.

OKRES GWARANCJI

5 lat od daty produkcji pod warunkiem przestrzegania zalecanych warunków przechowywania.

Wszystkie informacje opierają się na skrupulatnych badaniach laboratoryjnych i długoletnim doświadczeniu producenta produktu. Ugruntowana pozycja na rynku nie zwalnia producenta z ciągłej kontroli jakości produktów. Jednak producent nie ponosi odpowiedzialności za końcowe efekty przy niewłaściwym przechowywaniu lub użytkowaniu wyrobów oraz za pracę niezgodną ze sztuką dobrego rzemiosła.

Sporządzono dla:
s.c. DARPEX Piotr, Robert, Dariusz Szymczak
ul. Rynkowa 12, 62-081 Przeźmierowo
tel./fax 61 814 21 13
sklep@darpex.pl, www.darpex.pl